

Usò previsto

Mipa Rostversiegelung SMP reagisce con l'umidità contenuta negli strati di ruggine e quindi sigilla e solidifica il supporto. È necessario solo rimuovere grossolanamente la ruggine distaccata. Mipa Rostversiegelung SMP ha un'eccellente capacità di penetrazione anche negli strati spessi di ruggine e blocca anche la corrosione dello zinco. Poco dopo l'applicazione, gli strati di ruggine sono già sigillati e possono essere ricoperti con i primer Mipa 1K o 2K o con gli stuchi. Aderisce su ferro, acciaio, alluminio e zinco.


Resa : 15,0 - 20,0 m²/l

Istruzioni di applicazione



Colore

incolore



Rapporto di miscela

Catalizzatore

in peso
(vernice : catalizzatore)

in volume
(vernice : catalizzatore)

–

–

–



Catalizzatore

per le verniciature totali

per le verniciature parziali

–

–



Pot life

–



Diluente

–



Viscosità di applicazione

Applicare non diluito. Quando viene applicato a spruzzo, aggiungere il 20 - 30 % di Mipa 2K-Verdünnung V 25.

pistola a gravità

Airmix/Airless


12 - 14 e 4 mm DIN

–



Modo di applicazione

Modo di applicazione	Catalizzatore	pressione (bar)	ugello (mm)	numero mani	Diluente
pistola a gravità (alta pressione)	–	2 - 2,5	1,2 - 1,3	1 - 2	20 - 30
HVLP (bassa pressione)	–	2 - 2,2	1,2 - 1,3	1 - 2	20 - 30
HVLP / pressione interna dell'ugello	–	0,7	–	–	–



Tempo di evaporazione

5 - 8 min tra le mani

10 - 15 min prima di l'essiccazione in forno

Spessore di film secco

–



Tempo di essiccazione

temperatura oggetto	fuori polvere	secco al tatto	pronto al montaggio	carteggiabile	sovraverniciabile
20 °C	10 - 15 min	–	–	–	30 - 60 min

Nota

- Stoccaggio:** almeno 1 anno nelle condizioni originali di imballaggio
- Direttiva COV:** Valore limite UE per il prodotto della categoria B/e 840 g/l
Questo prodotto contiene al massimo 840 g/l di COV.
- Condizioni per l'applicazione:** da +10 °C e fino a 80 % di umidità relativa dell'aria. Garantire una ventilazione adeguata.
- Istruzioni di applicazione:** Applicare uno strato abbondante di Mipa Rostversiegelung SMP sul supporto. Prima dell'applicazione, rimuovere la ruggine distaccata, l'olio, il grasso e la sporcizia, nonché gli strati di vernice sotto i quali si è accumulata la ruggine. Mipa Rostversiegelung SMP reagisce con l'umidità. Chiudere il barattolo subito dopo l'uso. In alcuni casi è consigliabile prelevare prima piccole quantità dal barattolo e poi applicarle.